

MUNICH

GRAFITO
CEMENTO MATE *

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante

60x60



-

-

50x100 R



-

-

DATOS TÉCNICOS

	50x100	60x60
Cuerpo	Cerámico	Cerámico
Absorción de agua	3 - 7%	3 - 7%
Variación de tono	III (media)	III (media)
Resistencia al craquelado	Resiste	Resiste
Boquilla mínima	2 mm	5 mm
Resistencia al desgaste (PEI):		
Grafito	III (media)	III (media)
Resistencia al ataque químico	Resiste	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste	Resiste
Módulo de ruptura	> 220 kgf/cm²	> 220 kgf/cm²
Dureza del vidriado	9	9
Resistencia al choque térmico	Resiste	Resiste

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejo de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx



*Azulejo 100% ceramico con acabado/apariencia tipo cemento.