

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Usando un hacha remueva el exceso de material o protuberancias.



Asegure que la superficie esté libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia



Moje el sustrato con agua abundante sin saturar.



Agregue en un cajón 5 L de agua limpia.



Agregue el contenido del saco poco a poco para que el polvo se integre al agua.



Deje reposar la mezcla por 10 minutos, esto activará los componentes adhesivos de la mezcla.



Aplique Cemix Adeblok Plus sobre el muro con una llana metálica lisa y extiéndalo con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando cruces, hasta cubrir el área requerida.



Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación, con una llana de esponja y con movimientos circulares, de el acabado floteado.

LIMITACIONES

- No aplicar el producto en superficies de madera, metal o plástico, ni en superficies inestables o flexibles.
- No agregar arena, marmolina, cero fino, cemento o cualquier otro tipo de mineral al producto.
- No mezclar el producto con más agua de la señalada, para evitar descuelgues de material recién aplicado, o baja resistencia final.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resulta en manchas en el color blanco más claras que el resto del producto.

SEGURIDAD

No inhale el polvo. Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vómito.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Procure aplicar el material cuando la temperatura se encuentre entre los 4°C y los 38°C.
- En temperaturas superiores a 38°C, se recomienda reforzar la mezcla con 1 litro de *CEMIX Sellador 5x1* por saco.
- No instalar en exteriores descubiertos si se espera lluvia en las 24 horas siguientes, o temperaturas de congelamiento dentro de las 48 horas posteriores a la instalación en cualquier área.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción	
Apariencia del producto	Color blanco regional	
Tipo de base	Cemento Portland Blanco	
Tipo de acabado final	Grado medio	
Tiempo de almacenaje	12 meses almacenado en un lugar seco y empaque original	
% de agua en mezcla	20% (5 L/saco)	
Espesores de aplicación	3 mm - 7 mm	
Peso volumétrico (mezcla)	1850 kg/m ³	
Temperatura de aplicación	Entre 4°C - 38°C	
Tipo de grano	Medio	
Resistencia a compresión a 28 días	≥60 kg/cm ²	NMX-C-529
Resistencia a Tensión-Adherencia	≥2.5 kg/cm ²	NMX-C-529
% retención de agua	85-100%	NMX-C-021
Coefficiente absorción de agua por capilaridad	≤0,025 kg/cm ² . min ^{0.5}	NMX-C-529
Contenido de aire	14-18%	NMX-C-157
Conductividad térmica	0,194 3 w/m.k	NMX-C-126
Permeabilidad al vapor de agua	0,305 ng/Pa.s.m	NMX-C-210
Adsorción de humedad	2,285% peso 3,267% volumen	NMX-C-228
Absorción de agua	15,97% peso	NMX-C-228
Densidad aparente	1431,87 kg/m ³	NMX-C-126

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al
800 83 83 000

cemix.com
   /cemixoficial

