



## SELLADOR IMPREGNANTE CON PROPIEDADES HIDRÓFUGAS QUE PREVIENE LA FORMACIÓN DE MUSGO



Código:	Presentación:	Color:
32933	3.78 L	Transparente
32937	1 L	Transparente

**EL 933 LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS es ideal para limpiar y remover residuos de cemento, boquilla y salitre a base de ácido sulfámico, y otros materiales difíciles de eliminar.**

### USOS RECOMENDADOS

- Ideal para limpiar boquillas de color opacos sobre revestimiento cerámico, porcelánico, mosaico de vidrio y superficies de concreto (curado a 7 días) o morteros base cemento-arena, mampostería y estuco.
- Para interior, exterior, residencial, comercial e industrial.

### VENTAJAS

- Elimina la eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar.
- No desprende vapores nocivos.

#### Superficies aceptables

- Revestimiento cerámico y porcelanato.
- Superficies de concreto (curado a 7 días).

### RENDIMIENTO


Medida	Superficie
10 - 12 m <sup>2</sup>	Limpiezas profundas
20 - 22 m <sup>2</sup>	Limpiezas leves
35 - 40 m <sup>2</sup>	Sólo sobre la superficie

**Nota:** Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, polvo, grasa, o cualquier otra sustancia que impida la limpieza.

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN




Remoje o sature con agua limpia la superficie.



Después de remojar aplique una capa de la solución ácida en la superficie y déjela reposar, disolverse y aflojar el residuo. Tallar con un cepillo de plástico o una toalla de nylon ayudará a deshacer los residuos pesados y a mantener la superficie mojada con la solución.



Deje la solución en la superficie de 3 a 5 minutos para eliminar minerales duros y eflorescencia.



Asegúrese de trapear o aspirar el ácido o los líquidos residuos. Después de trapear o aspirar, enjuague completamente la superficie con agua limpia y fresca. Residuos pesados pueden requerir más tiempo de reposo; repita el tratamiento hasta que logre eliminarlo todo.

### LIMITACIONES

- No aplique este producto en piso de mármol pulido, granito, piedras naturales sensibles al ácido, ni sobre azulejos brillantes con esmalte delicado que se puedan rayar u opacar al tener contacto con el ácido.

## DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Color	Incoloro y transparente
Tipo de base	Agua
Consistencia	Líquida
Densidad	1,0 gramos / mililitro
Viscosidad	1 cp, como el agua
PH	1 a 3
Porcentaje de sólidos	6 a 10
Tiempo de almacenaje	No caduca

## SEGURIDAD

No se deje al alcance de los niños. Use guantes de goma y gafas de seguridad para aplicar. En caso de contacto con los ojos o piel, enjuague inmediatamente. En caso de ingestión no induzca al vómito. Si las molestias persisten, solicite atención médica. Este producto no es inflamable, siga las leyes locales para su manejo y almacenaje.

## GARANTÍA

Todos los productos CEMIX se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante lo especificado en la póliza de garantía contenida en [www.cemix.com](http://www.cemix.com). El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a [infocemix@cemix.com](mailto:infocemix@cemix.com)
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (CEMIX no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

## Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al **01 800 83 83 000** [cemix.com](http://cemix.com)  
   /cemixoficial